

HELIFLEX® PU SPH USAGE STANDARD

SANS PHTALATES

Tuyau en Polyuréthane Sans phtalates - ABRASION RESIST

COLORIS : spire jaune et spire grise.

COMPOSITION :

Tuyau flexible en PVC renforcé d'une spirale PVC antichoc avec paroi interne en Polyuréthane d'où sa résistance particulière aux produits abrasifs.

APPLICATIONS :

- *Aspiration et refoulement de produits abrasifs pulvérulents,
- *de liquides chargés,
- *de pulvérulents industriels et alimentaires abrasifs.

TESTS, CONDITIONS : Directive RE(UE) n°10/2011

Conformité pour le contact des denrées alimentaires avec les simulants A B C 10 jours à 40°C
6h à 40°C avec le simulant D1.

TEMPERATURE D'EMPLOI : -10° C / + 60° C



CODE : 12.700 ALIMENTAIRE



REFERENCE HELIFLEX	Diamètre		Pression de service BAR	Pression d'éclatement BAR	Vide mH20	Rayon de courbure mm	Poids gr/m	Longueurs standard m	Tarif client €/M/HT
	INT.	EXT.							
	mm								
12.700.025	25	31,4	8	24	8	100	340	25	
12.700.032	32	38,4	7	21	8	120	430	25	
12.700.038	38	44,9	7	21	8	140	560	25	
12.700.051	51	58,6	5,3	16	8	185	800	25	
12.700.063	63	71,9	5,3	15	7	240	1000	25	
12.700.076	76	85,6	4,3	13	7	290	1395	25	
12.700.102	102	113,6	3,6	11	6	385	2040	25	

HELIFLEX® PU SPH USAGE SLD

CODE : 12.701 ALIMENTAIRE

REFERENCE HELIFLEX	Diamètre		Pression de service BAR	Pression d'éclatement BAR	Vide mH20	Rayon de courbure mm	Poids gr/m	Longueurs standard m	Tarif client €/M/HT
	INT.	EXT.							
	mm								
12.701.025	25	31,2	8	22	6	95	300	25	
12.701.032	32	31,8	7	20	6	110	380	25	
12.701.038	38	38,1	7	18	6	125	495	25	
12.701.051	51	50,8	5,3	17	6	170	740	25	
12.701.063	63	63,5	5,3	16	6	230	930	25	
12.701.076	76	76,2	4,3	13	6	275	1295	25	
12.701.102	102	101,6	3,6	12	6	355	1900	25	

Les données techniques sont indiquées à 20° C.

Pour les conditions de stockage, d'utilisation et d'entretien du produit voir la page 73 du Catalogue.